GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

Technische Werte Textilbehänge

FR	7000	7001	7002	7003	7010
Strahlungstransmission	7%	8%	6%	6%	4%
Strahlungsreflexion	61%	56%	59%	58%	59%
Strahlungsabsorption	32%	36%	35%	36%	37%
Lichttransmission	7%	7%	5%	4%	1%
Lichtreflexion	60%	55%	58%	57%	58%
Lichtabsorption	33%	38%	37%	39%	41%
UV-Transmission	7%	7%	6%	5%	3%
Stoffdicke (mm)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Gewicht (g/m²)	75	75	75	75	75
Preisgruppe	2	3	3	3	3

FR	7011	7012
Strahlungstransmission	25%	29%
Strahlungsreflexion	25%	29%
Strahlungsabsorption	50%	42%
Lichttransmission	1%	7%
Lichtreflexion	5%	10%
Lichtabsorption	94%	83%
UV-Transmission	2%	8%
Stoffdicke (mm)	0,16	0,16
Gewicht (g/m²)	75	75
Preisgruppe	auf Anfrage	

OM	1100	9209	9509	9809
Strahlungstransmission	10%	9%	9%	7%
Strahlungsreflexion	63%	59%	58%	57%
Strahlungsabsorption	27%	32%	33%	36%
Lichttransmission	9%	8%	7%	5%
Lichtreflexion	61%	58%	56%	55%
Lichtabsorption	30%	34%	37%	40%
UV-Transmission	5%	4%	4%	4%
Stoffdicke (mm)	0,18	0,18	0,18	0,18
Gewicht (g/m²)	125	125	125	125
Preisgruppe	2	2	2	2

VDT	001	026	055	056
Strahlungstransmission	0%	0%	0%	0%
Strahlungsreflexion	55%	55%	55%	55%
Strahlungsabsorption	45%	45%	45%	45%
Lichttransmission	0%	0%	0%	0%
Lichtreflexion	57%	57%	57%	57%
Lichtabsorption	43%	43%	43%	43%
UV-Transmission	0%	0%	0%	0%
Stoffdicke (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22
Gewicht (g/m²)	180	180	180	180
Preisgruppe	auf Anfrage			

Informationen zu den Glasgard® Textilbehängen

- Die von Glasgard® verwendeten Textilbehänge überzeugen durch gute technische Werte und erfüllen die Anforderungen an die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar).
- Glasgard® Textilbehänge bieten qualitativ hochwertige Sicht- und Blendschutzlösungen.
- Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen produktionsbedingt sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Glasgard® GmbH Hainstraße 1-3 35457 Lollar-Salzböden TEL +49 6406 9132-0 WEB www.glasgard.de

GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

Technische Werte Textilbehänge

F 4000	(XL) 0101	0959	0982
Strahlungstransmission	10%	4%	10%
Strahlungsreflexion	52%	30%	49%
Strahlungsabsorption	38%	66%	41%
Lichttransmission	6%	1%	7%
Lichtreflexion	53%	28%	52%
Lichtabsorption	41%	71%	41%
UV-Transmission			
Stoffdicke (mm)	0,30	0,30	0,30
Gewicht (g/m²)	210	210	210
Preisgruppe	auf Anfrage		

VW 1400	01	02
Strahlungstransmission	7%	7%
Strahlungsreflexion	72%	73%
Strahlungsabsorption	21%	20%
Lichttransmission	5%	5%
Lichtreflexion	80%	80%
Lichtabsorption	15%	15%
UV-Transmission	0%	0%
Stoffdicke (mm)	0,32	0,32
Gewicht (g/m²)	270	270
Preisgruppe	2	2

V 1200	(XL) 40	83
Strahlungstransmission	19%	20%
Strahlungsreflexion	35%	39%
Strahlungsabsorption	46%	41%
Lichttransmission	3%	5%
Lichtreflexion	9%	16%
Lichtabsorption	88%	79%
UV-Transmission	3%	4%
Stoffdicke (mm)	0,49	0,49
Gewicht (g/m²)	270	270
Preisgruppe	auf Anfrage	

Informationen zu den Glasgard® Textilbehängen

- Die von Glasgard® verwendeten Textilbehänge überzeugen durch gute technische Werte und erfüllen die Anforderungen an die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar).
- Glasgard® Textilbehänge bieten qualitativ hochwertige Sicht- und Blendschutzlösungen.
- Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen produktionsbedingt sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Glasgard® GmbH Hainstraße 1-3 35457 Lollar-Salzböden TEL +49 6406 9132-0 WEB www.glasgard.de

GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

Technische Werte Textilbehänge

VA 2000	111	115	116	288
Strahlungstransmission	8%	6%	5%	7%
Strahlungsreflexion	58%	58%	58%	59%
Strahlungsabsorption	34%	36%	37%	34%
Lichttransmission	8%	6%	3%	7%
Lichtreflexion	57%	57%	57%	59%
Lichtabsorption	35%	37%	40%	34%
UV-Transmission	6%	4%	3%	4%
Stoffdicke (mm)	0,18	0,18	0,18	0,18
Gewicht (g/m²)	80	80	80	80
Preisgruppe	1	1	1	1

VA (XL)-1100	111	113	114
Strahlungstransmission	5,6%	6%	5%
Strahlungsreflexion	51,5%	49%	52%
Strahlungsabsorption	42,9%	45%	43%
Lichttransmission	5,6%	6%	4%
Lichtreflexion	50,7%	48%	50%
Lichtabsorption	43,7%	46%	46%
UV-Transmission	4,3%	4%	4%
Stoffdicke (mm)	0,4	0,4	0,4
Gewicht (g/m²)	220	220	220
Preisgruppe	auf Anfrage		

VA (XL)-1000	111	112	114
Strahlungstransmission	5%	5%	4%
Strahlungsreflexion	67%	65%	65%
Strahlungsabsorption	28%	30%	31%
Lichttransmission	5%	3%	3%
Lichtreflexion	65%	64%	63%
Lichtabsorption	30%	33%	34%
UV-Transmission	4%	3%	3%
Stoffdicke (mm)	0,36	0,36	0,36
Gewicht (g/m²)	285	285	285
Preisgruppe	auf Anfrage		

VD XL-1300	01	1440
Strahlungstransmission	0%	0%
Strahlungsreflexion	66%	62%
Strahlungsabsorption	34%	38%
Lichttransmission	0%	0%
Lichtreflexion	79%	65%
Lichtabsorption	21%	35%
UV-Transmission	0%	0%
Stoffdicke (mm)	0,38	0,38
Gewicht (g/m²)	340	340
Preisgruppe	auf Anfrage	

Informationen zu den Glasgard® Textilbehängen

- Die von Glasgard® verwendeten Textilbehänge überzeugen durch gute technische Werte und erfüllen die Anforderungen an die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar).
- Glasgard® Textilbehänge bieten qualitativ hochwertige Sicht- und Blendschutzlösungen.
- Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen bei unterschiedlichen Chargen produktionsbedingt sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Glasgard® GmbH Hainstraße 1-3 35457 Lollar-Salzböden TEL +49 6406 9132-0 WEB www.glasgard.de